

# AERO-BOND SET

versie: ABS 0920091

## Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor glas / metaal verbindingen
- Gemakkelijk aan te brengen
- Goed standvermogen tijdens het aanbrengen van de lijm
- Eindmontage mogelijk na 5 minuten
- Volledig doorgehard na 24 uur
- Blijvend helder en transparant
- Uitstekende, blijvende hechting



## Omschrijving

Aero-Bond Set is een speciaal ontwikkeld anaerobe-lijmsysteem voor het bevestigen van glas / metaal verbindingen. Door het tweecomponentensysteem van een lijm en een primer heeft Aero-Bond een zeer snelle droging, hierdoor is het mogelijk dat de eindmontage al na 5 minuten kan plaatsvinden. Het product heeft een zeer goed standvermogen zodat het tijdens de montage niet zal weglopen en dus de omgeving niet zal beschadigen en vervuilen. Door zijn unieke samenstelling zal Aero-Bond na uitharding helder en transparant blijven wat voor zichtapplicaties op glas uitermate belangrijk is.

Aero-Bond Set zit verpakt in een handige kleinverpakking waarin de twee componenten altijd bij elkaar kunnen worden opgeborgen.

## Algemeen

Verpakking	Set 2 x 15 ml
Bestelcode (kleur)	630 (transparant)
Artikelcode	07.0630



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# AERO-BOND SET

versie: ABS 0920091

## AERO-BOND

<b>Basis</b>	Gemodificeerd acryl	<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	1070 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Pasteus	<b>Viscositeit</b>	60.000 mPa.s
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40 °C tot +149 °C	<b>UV-bestendigheid</b>	Goed
<b>Flexibiliteit</b>	Goed	<b>Krimp</b>	5%
<b>Verwerkingscondities</b>	+15 °C tot +40 °C		
<b>Soort ondergrond</b>	Glas, keramische lagen, metaal en aluminium		
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.		
<b>Methode van aanbrengen</b>	Oude lijmresten verwijderen. Plaats bepalen en Aero-Primer op de ruit aanbrengen door middel van het kwastje in de dop. Enkele seconden laten uitdampen. Indien nodig de randen van de spiegelsteun afbramen. Daarna afhankelijk van de grootte van het raakvlak, de juiste hoeveelheid Aero-Bond aanbrengen op het midden van de spiegelsteun. De spiegelsteun positioneren en licht aangedrukt houden gedurende 20 seconden. Om een voldoende lijmlaagdikte te behouden en glas-metaal contact te voorkomen, niet te hard drukken tijdens de verlijming. 5 Minuten laten drogen. Armatuur monteren en eventuele eindmontage voltooien.		
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	Een dunne, egale laag		
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol		
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water		
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking		
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren	<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>

## AERO-PRIMER

<b>Basis</b>	Aceton	<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	815 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Vloeibaar	<b>Viscositeit</b>	2 mPa.s
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C	<b>Temperatuurbestendigheid</b>	Als Aero-Bond
<b>UV-bestendigheid</b>	Goed	<b>Verwerkingscondities</b>	+15 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Glas, keramische lagen, metaal en aluminium		
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.		
<b>Methode van aanbrengen</b>	Oude lijmresten verwijderen. Plaats bepalen en Aero-Primer op de ruit aanbrengen door middel van het kwastje in de dop. Enkele seconden laten uitdampen. Indien nodig de randen van de spiegelsteun afbramen. Daarna afhankelijk van de grootte van het raakvlak, de juiste hoeveelheid Aero-Bond aanbrengen op het midden van de spiegelsteun. De spiegelsteun positioneren en licht aangedrukt houden gedurende 20 seconden. Om een voldoende lijmlaagdikte te behouden en glas-metaal contact te voorkomen, niet te hard drukken tijdens de verlijming. 5 Minuten laten drogen. Armatuur monteren en eventuele eindmontage voltooien.		
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol		
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water		
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking		
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren	<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15