

CLEAR MOUNT TAPE

versie: CMT 0920091

Eigenschappen

- Veelzijdig toepasbare transparante tape
- Eenvoudige applicatie
- Uitmuntende hechtsterkte
- Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden
- Hoog temperatuurbereik van -35°C tot +93°C
- Rek tot breuk tot maar liefst 900%
- In hoge mate UV-bestendig



Omschrijving

Clear Mount Tape is een dubbelzijdig klevende transparante tape voor universele toepassingen. De transparante tape is volgens een bepaald procédé vervaardigd uit 100% acryl (highly cross-linked). Dat betekent een oersterke cohesie met uitmuntende kleefkracht. Daarnaast is de tape in hoge mate UV-bestendig en heeft een rek tot breuk tot maar liefst 900%. Verkrijgbaar in diverse breedtes.

Algemeen

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Verpakking | 10 mtr x 12 mm | Verpakking | 10 mtr x 25 mm |
| Bestelcode (kleur) | 324 (transparant) | Bestelcode (kleur) | 326 (transparant) |
| Artikelcode | 05.2324 | Artikelcode | 05.2326 |
| Verpakking | 10 mtr x 19 mm | | |
| Bestelcode (kleur) | 325 (transparant) | | |
| Artikelcode | 05.2325 | | |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

CLEAR MOUNT TAPE

versie: CMT 0920091

| | |
|--|---|
| Basis | Acryltape |
| Volumieke massa c.q. dichtheid | 1025 kg/m ³ |
| Hardheid | 72 (Shore A) |
| Trek tot breuk (treksterkte) | 0,90 N/mm ² (volgens ASTM D-3654) |
| Rek tot breuk (%) | 900% (volgens ASTM D-412) |
| Afsluifsterkte | 0,41 N/mm ² (volgens ASTM D-3654) |
| Afpeelsterkte | 35 N/cm (90° bij 1 uur / 23 °C) 58 N/cm (90° bij 1 uur / 70 °C) |
| Treksterkte | ± 0,9 N/mm ² (volgens ASTM D-412) |
| Temperatuurbestendigheid | -35 °C tot +95 °C |
| Piektemperatuurbestendigheid | +120 °C |
| Waterbestendigheid | Uitstekend |
| Oplosmiddelbestendigheid | Matig |
| Verwerkingscondities | +15 °C tot +50 °C |
| Soort ondergrond | Op vrijwel elke (transparante) gladde ondergrond |
| Voorbereiding van de ondergrond | Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. |
| Methode van aanbrengen | Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. Repositioneerbaar gedurende 5 minuten. Indien de delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale hechting wordt na 24 uur bereikt. |
| Correctietijd | Zeer kort |
| Reiniging handen | Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid | 12 maanden in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities | Koel en droog bewaren |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15