

EASY GUN-SEALER

versie: EGS 0920091

Eigenschappen

- Z er originele fabrieksmatige structuur
- Sneldrogend
- Blijvend elastisch
- Economisch in het gebruik
- Goede hechting



Omschrijving

Easy Gun-Sealer is een verspuitbare carrosseriekit die door zijn unieke samenstelling en toepassingsmogelijkheden de fabrieksorigineel aangebrachte naden en structuren op plaatdelen van vele voertuigen kan nabootsen. Door zijn unieke samenstelling biedt Easy Gun-Sealer een eenvoudige verwerking met nagenoeg geen overspray. Easy Gun-Sealer is blijvend elastisch. Het product krimpt nagenoeg niet en door zijn uitstekende hechting geeft het ook een goede bescherming aan de ondergrond. Easy Gun-Sealer is door zijn standvermogen ideaal te verwerken voor grof gespoten structuren, waarbij een grote laagdikte gewenst is. Easy Gun-Sealer is door zijn gemakkelijke verspuitbaarheid en eenvoudige instelbaarheid van verschillende structuren ook ideaal te verwerken voor grote oppervlakken. Mede door zijn geluiddempend vermogen is Easy Gun-Sealer het ideale product voor bodemplaten, wielkuipen en dorpels.

Algemeen

Verpakking	Kitpatroon 310 ml
Bestelcode (kleur)	420 (wit)
Artikelcode	01.3420



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

EASY GUN-SEALER

versie: EGS 0920091

Basis	Synthetische rubber
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 1320 kg/m ³
Consistentie	Thixotroop
Oplosmiddelen	Mengsel van aromaten en alifaten
Vlampunt	± +10 °C
Hardheid	± 70 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte)	1,37 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%)	500% (volgens DIN 53504)
Modulus	1,30 N/mm ² (100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +80 °C
UV-bestendigheid	Zeer goed
Waterbestendigheid	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid	Matig
Zuurbestendigheid	Matig
Standvermogen	Goed
Percentage vaste stof	± 75%
Krimp	± 20%
Verwerkingscondities	+5 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Blank metaal en metaal dat is voorbehandeld met primer.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol.
Methode van aanbrengen	Verspuiten gebeurt bij 4 à 5 bar door middel van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Sealer Applicator (art.nr. 90.0919). Zie ook de gebruiksaanwijzing van de Sealer Applicator.
Huidvorming	± 5 minuten
Kleefvrijheid	± 15 minuten
Doorhardingssnelheid	± 1 mm / 24 uur
Overschilderbaarheid	Na 30 minuten overspuitbaar met nagenoeg elk oplosmiddelhoudend laksysteem. Bij gebruik van watergedragen lakken dient Easy Gun-Sealer volledig doorgehard te zijn. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	G



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15