

# INNOFLEX-SEALER

versie: ISF 0920091

## Eigenschappen

- Zeer gemakkelijk te verstrijken
- Trekt geen draden
- Geeft originele structuur
- Snelle droging, snel overspuitbaar
- Is blijvend elastisch
- Zeer sterke hechting
- Nutrale geur



## Omschrijving

Innoflex-Sealer is een unieke verstrijkbare carrosseriekit voor het professioneel afdichten van carrosseriedelen. Het product is perfect verstrijikbaar tot een fabrieksoriginale structuur zonder draden te trekken of in te drogen. Ook tijdens droging behoudt Innoflex-Sealer de aangebrachte structuur. Het vloeit niet uit, scheurt niet en vertoont minimale krimp. Bovendien heeft het product een neutrale geur. Innoflex-Sealer is blijvend elastisch en geeft door zijn sterke hechting ook een perfecte bescherming aan de ondergrond. Vanwege zijn snelle droging is Innoflex-Sealer al na korte tijd overspuitbaar, waarbij de in de kit aangebrachte structuur niet wordt aangetast door de oplosmiddelen in de lak. De lasnaden aan de binnen- en buitenzijde van een voertuig zijn af fabriek geheel voorzien van een verstreken kit. In geval van schade of overige herstel- of constructiewerkzaamheden is Innoflex-Sealer hét product om deze afwerking weer in de originele staat terug te brengen.

## Algemeen

Verpakking	Blik 1,2 kg
Bestelcode (kleur)	404 (wit)
Artikelcode	01.1404



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# INNOFLEX-SEALER

versie: ISF 0920091

<b>Basis</b>	Synthetische rubber
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	± 1360 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Pasteus
<b>Oplosmiddelen</b>	Mengsel van aromaten
<b>Vlampunt</b>	± +26 °C
<b>Hardheid</b>	± 70 (Shore A)
<b>Trek tot breuk (treksterkte)</b>	2,00 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53504)
<b>Rek tot breuk (%)</b>	± 40% (volgens DIN 53504)
<b>Modulus</b>	1,20 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) (volgens DIN 53504)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-30 °C tot +80 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Waterbestendigheid</b>	Goed
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Matig, bij langdurig contact
<b>Zuurbestendigheid</b>	Matig
<b>Standvermogen</b>	Zeer goed
<b>Percentage vaste stof</b>	± 75%
<b>Krimp</b>	± 20%
<b>Verwerkingscondities</b>	+5 °C tot +40 °C
<b>Soort ondergrond</b>	Metaal en grondlak
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Rechtstreeks uit het blik met een stevige nylon kwast of spatel
<b>Huidvorming</b>	± 5 minuten
<b>Kleefvrijheid</b>	± 10 minuten
<b>Doorhardingssnelheid</b>	± 1mm / 24 uur
<b>Overschilderbaarheid</b>	Na 30 minuten overspuitbaar met nagenoeg elk oplosmiddelhoudend laksysteem. Bij gebruik van watergedragen lakken dient Innoflex-Sealer volledig doorgehard te zijn. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<u>G</u>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15