

METAL FINISH

versie: MEF 0920091

Eigenschappen

- Metaalgrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit
- Geeft na droging een zeer slagvaste deklaag
- Snelle en goede dekking
- Vormt een mooie egale laag
- Perfecte evenaring van de meest voorkomende metaalkleuren
- Geschikt voor nagenoeg alle moderne kunststof en metalen ondergronden
- Perfecte spuiteigenschappen voor een professioneel resultaat
- Uitstekende bescherming tegen externe invloeden



Omschrijving

Metal Finish is een unieke, metaalgrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit. Door een chemische reactie ontstaat er een deklaag die na droging zeer slagvast is. Metal Finish heeft bovendien een snelle, goede dekking en vormt een mooie egale laag op nagenoeg alle moderne kunststof en metalen ondergronden. Metal Finish zal achteraf een perfecte evenaring van de meest voorkomende metaalkleuren aan het behandelde oppervlak geven.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	3106 (metaalgrijs)
Artikelcode	02.3106



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

METAL FINISH

versie: MEF 0920091

Basis	Alkydhars en speciale pigmenten
Volumieke massa c.q. dichtheid	684 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +120 °C (kortstondig 200 °C)
Waterbestendigheid	Goed
Oplosmiddelbestendigheid	Goed, bij kortstondig contact
Verwerkingscondities	+15 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec High Volume Primer of Innotec Zinc Coat). Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en behandelen met Repaplast Primer.
Methode van aanbrengen	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 25-30cm. Aanbrengen in één tot twee egale, dekkende lagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog	± 30 minuten (20 °C)
Doorhardingssnelheid	Na ± 7 dagen
Aanbevolen laagdikte	Egale, dekkende laag
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15