

MOULDING TAPE HS

versie: MTHS 0920091

Eigenschappen

- Zware constructie tape
- Acryl schuim met acryllijm
- Gesloten cellenstructuur
- Hoge rek tot breuk
- Temperatuurbestendig
- Repositioneerbaar
- Voor binnen- en buitenwerk geschikt



Omschrijving

Moulding Tape HS is een extra sterke constructie tape, welke verkrijgbaar is in drie breedtes. Vanwege een uitermate hoge eindsterkte bijzonder geschikt voor zeer uiteenlopende montagewerkzaamheden in de bouw, industrie en mobiliteit.

Algemeen

Verpakking	10 mtr x 12 mm	Verpakking	10 mtr x 25 mm
Bestelcode (kleur)	320 (wit)	Bestelcode (kleur)	323 (wit)
Artikelcode	05.2320	Artikelcode	05.2323
Verpakking	10 mtr x 19 mm		
Bestelcode (kleur)	322 (wit)		
Artikelcode	05.2322		



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

MOULDING TAPE HS

versie: MTHS 0920091

Basis	Acrylschuim met acryllijm
Volumieke massa c.q. dichtheid	820 kg/m ³
Hardheid	68 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte)	0,9 N/mm ²
Rek tot breuk (%)	> 500%
Afschuifsterkte	0,7 N/mm ²
Afpelsterkte	21 N/cm (180°)
Temperatuurbestendigheid	-35 °C tot +90 °C
Piektemperatuurbestendigheid	+150 °C (max. 4 uur)
UV-bestendigheid	Uitstekend
Waterbestendigheid	Zeer goed, neemt praktisch geen vocht op
Oplosmiddelbestendigheid	Redelijk, ook bestand tegen lichte chemicaliën en dieselolie
Verwerkingscondities	+15 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Op vrijwel elke gladde ondergrond
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. Repositioneerbaar gedurende 5 minuten. Indien de delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale hechting wordt na 24 uur bereikt.
Correctietijd	Maximaal 5 minuten
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15