

MOULDING TAPE

versie: MT 0920091

Eigenschappen

- Repositioneerbare tape
- Eenvoudige applicatie
- Drukgevoelige lijmlaag
- Hoge hechtsterkte
- Bestand tegen diverse externe invloeden



Omschrijving

Moulding Tape is een dubbelzijdig klevende tape op basis van rubber. De speciale lijmlaag wordt geactiveerd door aandrukken. Het voordeel hiervan is dat men de tijd heeft om een onderdeel opnieuw in positie te brengen. Moulding Tape vangt door zijn samenstelling en hechtsterkte perfect ongelijke uitzettingscoëfficiënten op. Vanwege de gesloten celstructuur neemt het product geen vocht op en zal dus niet kapot kunnen vriezen. Verkrijgbaar in diverse breedtes.

Algemeen

Verpakking	10 mtr x 6 mm	Verpakking	10 mtr x 19 mm
Bestelcode (kleur)	309 (zwart)	Bestelcode (kleur)	312 (zwart)
Artikelcode	05.2309	Artikelcode	05.2312
Verpakking	10 mtr x 12 mm	Verpakking	10 mtr x 25 mm
Bestelcode (kleur)	310 (zwart)	Bestelcode (kleur)	313 (zwart)
Artikelcode	05.2310	Artikelcode	05.2313
Verpakking	10 mtr x 15 mm	Verpakking	100 mtr x 12 mm
Bestelcode (kleur)	311 (zwart)	Bestelcode (kleur)	314 (zwart)
Artikelcode	05.2311	Artikelcode	05.2314



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

MOULDING TAPE

versie: MT 0920091

Basis	Polyurethaanschuim met gesloten celstructuur met hoge kwaliteit gemodificeerde acryllijm aan beide zijden van het schuim.
Volumieke massa c.q. dichtheid	550 kg/m ³
Hardheid	28 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte)	1,0 N/mm ²
Rek tot breuk (%)	220%
Afschuifsterkte	0,7 N/mm ²
Afpeelsterkte	9 N/cm
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +95 °C
Piektemperatuurbestendigheid	+150 °C (kortstondig)
Waterbestendigheid	Goed - Maximale waterabsorptie 2,5%
Oplosmiddelbestendigheid	Redelijk, ook bestand tegen lichte chemicaliën en dieselolie
Tests	Koudeschokbestendigheid tot -40 °C
Verwerkingscondities	+15 °C tot +30 °C
Soort ondergrond	Op vrijwel elke gladde ondergrond
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen	Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. Repositioneerbaar gedurende 5 minuten. Indien de delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale hechting wordt na 24 uur bereikt.
Correctietijd	max. 5 minuten
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15