

# REPAPLAST COLOUR FINISH

versie: CF 0920091

## Eigenschappen

- Ultieme kunststoflak
- Blijvend flexibel
- Zeer slagvast
- Kleurvast en UV-bestendig
- Uitstekende hechting
- Uniek spuitbeeld
- Droogt snel
- Perfect waterbestendig



## Omschrijving

Repaplast Colour Finish is de ultieme kunststoflak in fabrieksoriginale kleur, om te gebruiken na kunststofreparaties of bij het opnieuw in kleur brengen van verweerde kunststoffen. Het product is blijvend flexibel en UV-bestendig. Daarnaast droogt het snel en is het perfect waterbestendig.

## Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	132 (dark grey 30), 133 (medium grey 40), 134 (anthracite 20), 137 (black 00), 139 (smoke grey 31)
Artikelcode	02.3100.5030 (dark grey 30), 02.3100.5040 (medium grey 40), 02.3100.5020 (anthracite 20), 02.3100.5000 (black 00), 02.3100.5031 (smoke grey 31)



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15

# REPAPLAST COLOUR FINISH

versie: CF 0920091

<b>Basis</b>	Kunstharslak op alkydbasis
<b>Volumieke massa c.q. dichtheid</b>	830 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
<b>Vlampunt</b>	< 0 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-30 °C tot +100 °C
<b>UV-bestendigheid</b>	Uitstekend
<b>Waterbestendigheid</b>	Uitstekend
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Redelijk
<b>Verwerkingscondities</b>	+15 °C tot +30 °C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid)
<b>Soort ondergrond</b>	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen
<b>Voorbereiding van de ondergrond</b>	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec High Volume Primer of Innotec Zinc Coat). Kunststofondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner. Bij het niet volledig spuiten van het kunststofdeel, wordt voorbehandeling met Innotec Repaplast Primer aanbevolen.
<b>Methode van aanbrengen</b>	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 25-30cm. In meerdere dunne lagen aanbrengen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
<b>Stofdroog</b>	± 12-14 minuten (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
<b>Doorhardingssnelheid</b>	2 uur (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	Dunne lagen
<b>Reiniging materialen</b>	Met Innotec Multisol
<b>Reiniging handen</b>	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities</b>	Koel en droog bewaren
<b>Batchcodetype</b>	<a href="#">A</a>



+31 (0) 53 - 428 29 54  
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL  
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04  
+32 (0) 14 - 37 40 15