

REPAPLAST STRUCTURE COAT

versie: SC 0920091

Eigenschappen

- Vullende structuurprimer
- Vrij van PVC en isocyanaten
- Na 10 minuten nat-in-nat overspuitbaar
- Perfekte hechting, sterke coating
- Fabrieksoriginale structuur mogelijk



Omschrijving

Repaplast Structure Coat is een PVC-vrije vullende structuurprimer voor autokunststoffen. Het geeft de mogelijkheid om de fabrieksoriginale structuur na te bootsen na beschadiging of reparatie. Daarnaast is het product al na 10 minuten nat in nat overspuitbaar.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	138 (zwart)
Artikelcode	02.1138 (zwart)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

REPAPLAST STRUCTURE COAT

versie: SC 0920091

Basis	Mengsel van harsen, verdickers en oplosmiddelen
Volumieke massa c.q. dichtheid	± 730 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen	Mengsel van alifatische oplosmiddelen
Vlampunt	< 0 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +70 °C
UV-bestendigheid	Zwak
Oplosmiddelbestendigheid	Niet bestendig tegen oplosmiddelen
Verwerkingscondities	Voor een optimaal resultaat is een verwerkingstemperatuur boven 15°C noodzakelijk.
Soort ondergrond	De meest voorkomende kunststoffen
Voorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en een schuurvlies.
Methode van aanbrengen	De kunststof laten uitdampen. Bus voor gebruik goed schudden. Eerst de reparatieplek behandelen door hierop dunne lagen Repaplast Structure Coat aan te brengen. Door middel van het variëren van de spuitafstand is het mogelijk de fabrieksoriginale structuur na te bootsen. De rest van het kunststofoppervlak naar behoeven behandelen zodat de reparatie het beste resultaat geeft.
Stofdroog	± 10 minuten (20 °C / 100µ laagdikte)
Doorhardingssnelheid	± 55 minuten (20 °C / 100µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte	100µ (nat) 20µ (droog)
Schuurbaarheid	Na volledige doordroging.
Overschilderbaarheid	Na ± 20 minuten (20 °C) Met Innotec Repaplast Colour Finish BC. Altijd afsluiten met een laksysteem.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	18 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15